



騰豐油漆



騰豐油漆

快乾·耐熱·防水·防裂·高硬·高亮

PU單液透明漆 #100



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市龜山區山鶯路171-1號(龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399(代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net http://www.juiyi.com



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.



產品介紹

PU單液透明漆#100，為PU單液底面兩用透明亮光漆。廣受國內外客戶好評，超快乾、防裂、漆膜高亮、高硬、高韌、密著性特佳，並且防水、耐熱、耐撞擊效果極優，環保、好施工，是最佳木器漆DIY族群的好塗料。



高檔實木扶手

適用範圍

適用於實木地板、高級辦公桌面板、扶手、傢俱、裝潢、木器、藝品等高品質木器塗料—水晶地板漆。



日本和室-實木家具裝潢

1. 耐撞擊

- 適用實木地板：1. 居家、豪宅實木地板。
- 2. 籃球場實木地板。3. 保齡球館木質地板。
- 4. 養生溫泉會館實木地板

a. 高亮耐撞擊型

- 將單液透明漆連上三道漆，直到成品。

b. 平光耐撞擊型

- 單液透明漆三道→單液透明漆+平光漿二道，直到成品。(請參考平光漿使用比例)

2. 高亮高韌透明面漆

- 適用家具、裝潢、實木門、桌面板、藝品等。
- 單液透明漆一道→PU底漆二道→單液透明漆二道，直到成品。

3. 增加 NC 拉卡密著塗裝

- 適用 NC 拉卡毛孔開放型家具塗裝。
- 單液透明漆一道→NC底漆二道→NC平光噴漆一道，直到成品。

4. PU 平光毛孔開放密著型塗裝

- 適用 PU 平光毛孔開放型家具塗裝。
- 單液透明漆一道→PC平光面漆二道，直到成品。

PU 單液透明漆 #100 可加平光漿成為平光漆。

平光漿參考使用比例

平光度	PU 單液透明漆	平光漿	香蕉水
30%	1	0.1	0.5~0.8
50%	1	0.2	0.5~0.8
75%	1	0.3	0.5~0.8
90%	1	0.4	0.5~0.8

■ 此比例表僅供參考。因漆膜厚度、施工習慣等不同，易導致平光度變化，故施工前請先自行測試，方可施工。

■ 平光漿添加量不得超過漆量的 50%。



施工條件

1. 施工環境：8°C-35°C，最大相對濕度：85%。
2. 施工前，被塗物表面須確保清潔乾燥，無灰塵及油跡污染。“再塗層”請先使用 #400 細砂紙將塗膜表面細磨一次，方可上第二道漆，以免脫層困擾。

塗裝方法 噴塗・刷塗・滾塗皆可。

乾燥時間

表面乾燥時間→0.5 小時，再塗時間→2 小時。
以上乾燥時間為氣溫 25°C，相對濕度 80% 及通風良好情況下所測定。
若為溫度 15°C 以下或通風不良處，則乾燥時間延長。

理論塗佈量 8-10m³/公升

稀釋溶劑 請搭配本公司優力香蕉水PU-4使用。

產品稀釋 主劑：香蕉水 = 1：0.5~0.8

保存期限 一年，請置放通風陰涼處。

包裝方式 1L / 1 加侖 / 5 加侖



高品質實木家具裝潢

注意事項

1. 取料後，請立即密封上蓋，並近期內使用完畢此產品，以免變質。
2. 已稀釋過的單液透明漆，不可倒回原裝桶。
3. 請勿搭配水油通用著色劑使用。若需修色，請搭配本公司油性色精配套著色。
4. 白色家具及白楓、白橡等淺色木材不適用此產品，易產生變黃問題。
5. 此產品不適合拋光打蠟。