



科技時代優質精品綜合建築塗料廠
高級室內外家具/裝潢/木構/玻璃/建築/防水塗料

產品項目

- 高檔家具裝潢木器塗料：NC 拉卡噴漆系列 · PU 優力漆系列 ·
PC 優力漆系列 · PE 保力漆系列 ·
PU 鋼琴烤漆系列(原木/烤漆) ·
木材著色劑系列(不褪色 · 洗白 · 水油) ·
- 室內外彩色玻璃烤漆系列塗料：PU 彩色玻璃烤漆 ·
- 壓克力系列塗料：壓克力PU塗料(PR不變黃系列)
- 室內外木構建築環保系列塗料：室內水性透氣漆 ·
水性/油性護木漆(小木屋漆) ·
- 環保室內系列塗料：無苯毛孔開放型木器塗料(PK) ·
環保無苯萬能色膏 · 水性環保木器塗料 ·
無甲醛木器塗料(NC/PU) ·
- 室內建築裝潢塗料：水性噴白底漆
(木材 · 夾板 · MDF密底板 · 天花板 · 矽酸鈣板 ·
輕隔間 · RC 水泥牆等專用填平底漆) ·
水泥底漆
(RC 水泥內牆 · 天花板 · 輕隔間矽酸鈣板等專用封
固填平底漆) ·
- 防水防漏材料：彈性防水系列塗料 · PU單液疏水性發泡止水劑 ·
- 石材養護系列塗料：潑水劑(水性/油性「長效無膜滲透型」) ·
高級石材金油 ·
- 環氧塗料：AB膠(環氧批土) · 強力膠合劑 · EP環氧地板塗料 ·
灌注結構補強劑 · 防腐防蝕玻璃鱗片塗料 ·
耐酸鹼塗料 ·

水性噴白底漆

木材、夾板、MDF密底板、矽酸鈣板、RC水泥內牆等專用填平底漆



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 桃園縣龜山鄉山麓路171-1號(龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399(代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net
<http://www.juiyi.com>

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

水性噴白底漆

水性噴白底漆為高級水性壓克力樹脂及填充劑組成之環保水性塗料，適用於木材、夾板、MDF密底板、天花板、矽酸鈣板、輕隔間、RC水泥內牆等。

不含甲醛、鉛、汞等有毒重金屬。快速封固填平被塗物，附著力超強，施工輕鬆自在，有效增加面漆細緻美感。



產品特性

1. 環保、無燃性、無刺激性、防黴、抗菌。
2. 快乾、高密著、高肉身、不粉化、填縫性能特佳，堅固又耐用。

產品稀釋 自來水，10-40%(依噴槍口徑而定)

乾燥時間

- 表面乾燥：30分鐘
- 再塗時間：1小時
- 完全乾燥：24小時
- 趕工時，至少需待12小時以上，才可上水泥漆或拉卡白平光噴漆(三分光)

包裝規格 1加侖：4.5kg，5加侖：19kg

理論塗佈量 1加侖：約 6 坪 (噴塗一道)

5加侖：約 30 坪 (噴塗一道)

(僅供參考，實際塗佈面積與被塗物種類、刷塗厚度等因素而會所增減。)

施工方法

1. 室內裝潢：木材、夾板、MDF密底板、天花板等

- (1) 在接縫處刮塗AB膠二道。
- (2) 噴塗一道水性噴白底漆(加水稀釋10-15%)。
- (3) 用水性批土將縫隙填平，待乾後砂磨平整。
- (4) 再噴塗第二道水性白底噴漆(加水稀釋20-40%)待乾。
- (5) 砂磨平整後，直接噴塗拉卡白平光噴漆2-3道即可。(第一道請薄噴)

2. RC水泥牆、矽酸鈣板、輕隔間

- (1) 在接縫處刮塗AB膠二道。
- (2) 噴塗一道水性噴白底漆(加水稀釋10-15%)。
- (3) 用水性批土將縫隙填平，待乾後砂磨平整。
- (4) 再噴塗第二道水性噴白底漆(加水稀釋20-40%)待乾。(視情況所需，請使用#320砂紙砂磨)
- (5) 直接噴塗水泥面漆即可。(第一道請薄噴)

保存期限 一年。請確實密封桶蓋，存放於室內通風乾燥處，避免陽光直接照射。

水性噴白底漆—注意事項

- 使用前請攪拌均勻。
- 稀釋過後，必須當天使用完畢，以免發生沉澱困擾。噴塗時間過長，請於使用前再次攪拌均勻。
- 每道噴塗，以一個十字交叉為原則。(厚噴，易造成水份揮發過慢之困擾)
- 適用器材：
 - a. 雙隔膜幫浦
 - b. 無氣噴漆幫浦。

