



騰豐油漆

# 騰豐 AB 膠

快乾/不下陷/不吐黃/不龜裂/省工/省料/好施工

填縫補強  
輕鬆搞定



騰豐油漆



ELOS  
IN DOOR / OUT DOOR COATING

歐瑞士 專業塗料

專業室內外木器 / 裝潢 / 玻璃 / 建築 / 防水塗料

瑞怡造漆有限公司  
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)  
TEL: 886-3-3203399 (代表號) FAX: 886-3-3205533  
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net <http://www.juiyi.com>



瑞怡造漆有限公司  
JUI-YI PAINTS CO., LTD.



# 騰豐 AB膠

騰豐AB膠為萬能型雙組份黏合劑平光型，快乾、不吐黃、不龜裂、省工、省料、好批、好施工、用途廣泛，接著力特強，立面、平面、吊掛皆可施工，不垂流。廣受國內外各大營造業界廠商信賴好評。

**適用範圍**

- 天花板、牆壁板、三夾板、石膏板、石綿板、門牆、衛浴設備等之填縫補平。
- 木材、矽酸鈣板、地板、輕隔間、金屬、新舊混凝土夾層、大理石磁磚、家庭用品等之接著功效特佳。

**產品用法**

- 請保持被塗物表面乾燥，並將粉塵、雜質等清除乾淨。
- 請將A劑、B劑以1：1混合攪拌均勻至單一顏色後使用。

**使用時間** 請斟酌使用量再混合AB劑，混合完成之AB膠請於20分鐘內使用完畢。



豪宅 天花板填縫補平專用膠

**凝固時間**

- 氣溫35°C，表面硬化時間約4小時。
- 氣溫25°C，表面硬化時間約8小時。
- 氣溫15°C，表面硬化時間約16小時。

**混合比例** 1：1

**包裝方式** 1L 組 / 3KG 組 / 5KG 組 / 21KG 組

**保存期限** 6個月。

## 注意事項

1. A劑和B劑比例須正確(1：1)，攪拌均勻，以免引起硬度不足、固化不良等問題。
2. AB膠施工應左右雙向批平，以免下陷龜裂。
3. 待AB膠乾硬後才可批第二次或上水性批土或水性噴白底漆，未乾即上水性塗料會破壞塗膜結構。
4. 氣溫低於8°C以下之環境請勿施工，氣溫過低則固化時間會延長。(會慢乾)
5. 不建議使用不織布或膠帶，以免造成表面不平現象。

## 常見問題

- ① 板材間隙太小，AB膠無法批入，易產生龜裂。
- ② 氧化鎂板結構不緊密易吸溼氣，導致膨脹變形狀況發生，不適用。
- ③ 輕隔間後方支柱不完整，批膠時加壓晃動板材易造成龜裂。
- ④ 批膠角度建議為45°，過高或過低易造成凹陷或凸起