

無燃性 高硬 防黴

環保、無刺鼻味、乾燥速度快、不變黃、高硬度
高密著、高肉身、無燃性、無刺激性、防黴抗菌

無異味

施工時沒有刺鼻異味，同時可保障消費者與塗裝
者的身體健康及居家環境品質

耐冷熱 耐汙漬

耐撞擊、耐油、耐熱、耐冷熱水、耐酒精(58°)
耐有色飲品、耐有色醬料、觸感及透明度極佳



健康綠建材

通過國家健康綠建材

標章證書字號

GBM0101153

不含甲醛(福馬林)

苯類(VOC)

八大重金屬

六價鉻等有毒物質



水性木器漆

快乾 高硬 不變黃 觸感細緻



瑞怡造漆有限公司

JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)

TEL : 886-3-3203399 (代表號)

FAX : 886-3-3205533

E-mail: elos.paint@msa.hinet.net

http://www.juiyi.com



木皮塗裝系列

水性木器首度底漆	WF-61-01
水性木器透明底漆	WF-62-03
水性木器透明平光面漆 (三分光)	WF-63-85
水性木器透明平光面漆 (全消光)	WF-63-100
水性強化劑	WB



木皮塗裝 使用說明：

1. 將被塗物表面之灰塵、油跡汙染清潔乾淨。
2. 水性木器漆首度漆噴塗一道。
3. 用 #220 砂紙將木材倒絲砂磨平整。
4. 水性木器透明底漆噴塗二道 (間隔時間 1 小時)。
5. 用 #320 砂紙砂磨。
6. 水性木器透明平光面漆噴塗二道 (間隔時間 1 小時)。
7. 用 #600 海綿砂紙輕磨 (可增強滑順觸感)。

烤漆塗裝系列

水性封煙首度漆-白色	WF-61-20
水性木器白底漆	WF-66-20
水性木器白平光面漆 (三分光)	WF-68-20F
水性木器白平光面漆 (全消光)	WF-68-20F
水性強化劑	WB



烤漆塗裝 使用說明：

1. 將被塗物表面之灰塵、油跡汙染清潔乾淨。
2. 水性封煙首度漆(白色)。
3. 用 #220 砂紙將木材倒絲砂磨平整。
4. 水性木器白底漆噴塗二道 (間隔時間1小時)。
5. 用 #320 砂紙砂磨。
6. 水性木器白平光面漆噴塗二道 (間隔時間1小時)。
7. 用 #600 海綿砂紙輕磨 (可增強滑順觸感)。

水性著色劑



水性著色劑 使用說明：

1. 以水適量稀釋。
2. 著色後，可噴塗水性木器漆，或 NC、PU、PUK、UV..等產品。
3. 可酌量添加於水性木器漆作為色面漆使用。
4. 使用前請搖一搖攪拌均勻。
5. 本色卡僅供參考用，因材質種類而有差異，故顏色請以實品為主。

使用注意事項

1. 使用前請攪拌均勻。
2. 本產品可直接使用不需稀釋，若稀釋不可超過 10%，並於當天使用完，以免發生沉澱現象，若噴塗時間較長，請於使用中再次攪拌均勻。
3. 每道漆的噴塗以一個十字交叉為原則，如果一次噴塗過厚易造成垂流、慢乾、龜裂。
4. 氣溫低於 18°C 或環境溼度大於 75%，請勿施工避免塗料無法乾燥。
5. 若需著色(染色)之產品，建議著色至 7 成，另外保留 3 成將水性著色劑加入底漆裡以修色方式處理，可讓顏色均勻自然
6. 成品完成約 7 天後漆膜物性可達最佳效果。
7. 面板類產品請添加 "水性強化劑 WB"，添加量 2%，使成品物性(硬度、耐水性)的效果更佳。
8. 水性木器首度底漆，能加強密著、耐刮、耐水等性能，使木皮顏色浸潤、木紋鮮明，並且可隔絕木材原有的單寧酸滲出。



理論塗佈量：

- 1 加侖約 6 坪 (噴塗一道)
- 5 加侖約 30 坪 (噴塗一道)

包裝規格：

- 1 加侖
- 5 加侖

主要成分：

水性壓克力樹脂、消光劑
添加劑、共溶劑、水

保存期限：

未開封一年，請存於室內
乾燥處避免陽光直射。