



新配方

高滲透力 / 耐水性 / 耐候性 / 耐紫外線

室外油性護木漆

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.





耐候性極佳・高滲透力・環保護木

歐瑞士室外油性護木漆為半透明滲透型無膜油性塗料
適用於室外木構建築用漆。

- 耐紫外線佳・耐候性佳・滲透力強・不褪色・通過QUV(耐紫外線)檢測合格。
- 耐水性佳，長時間日曬雨淋不掉漆，不白化，不粉化。
- 通過美國FDA(食品及藥劑相關法規標準)及ASTM(美國玩具標準)檢測合格。對人體及環境均不會造成任何危害
- 油性護木漆與木材相容性極佳，能有效滲入木材內部，達到下列保護木材的作用：
 - a. 穩定木材伸縮的困擾
 - b. 防止木材裂化
 - c. 防止木材變色。
- 施工後表面為無膜狀態，塗膜表面歷經長時間天候變化，不會造成龜裂剝落現象。



本公司精心研製戶外環保系列油性護木漆，乃通過 QUV耐紫外線・FDA美國食品・ASTM美國玩具標準等，國家商品檢驗局檢驗合格榮譽產品，廣受國內外各大營造業界廠商信賴好評。歡迎各木構建築工程單位配合投標作業。





■ 半透明色：



#06 透明



#08 淺柚木



#10 柚木



#13 胡桃

■ 遮蓋色：



#15 棕紅



#18 棕黑



產品用途

木屋・木步道・木涼亭・木欄竿・公園景觀等
室外木構造建築專用油性環保塗料。

產品稀釋

可使用環保無苯松香水稀釋10 - 20%使用。

塗裝方法

噴塗・刷塗・滾塗或浸泡塗裝皆可(以刷塗效果最佳)
木材未安裝前請於廠內六面塗刷一道室外油性護木漆
木材安裝完成後再上第二道室外油性護木漆。

塗佈面積與厚度

理論上可塗面積：10 - 12^m²/公升

厚度：乾膜約為 7 MICRONS

濕膜約為 25 MICRONS

包裝規格

1加侖桶裝 / 5加侖桶裝



施工條件

施工環境溫度：8°C-35°C，最大相對濕度：85%。

施工前，木材表面須確保清潔乾燥，無灰塵及油跡污染。塗漆前須先用溶劑將木材所含之天然油脂和化學物質確實清洗乾淨。

木材所含水率(濕度)不可超過18%。

乾燥時間

表面乾燥→ 8小時，再塗層→ 24小時

以上乾燥時間為氣溫25°C，相對濕度80%及通風良好情況下所測定。若為溫度12°C以下或通風不良處，則乾燥時間延長。

注意事項

1. 室外油性護木漆請勿搭配水油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
2. 請勿與一般木器塗料混合使用，以免影響產品耐候功能，造成白化及粉化等現象。
3. 塗裝維修：若木材上有不明舊漆膜，請先用去漆劑清除乾淨後再施工。塗裝完成後，每年定期維修將破損部份研磨清洗乾淨，再上一道室外油性護木漆。
4. 南方松防腐處理以外木種，請先自行測試後再塗裝施工。