

## 塗裝參考 / 超耐磨實木地板 (高硬·高韌)

品名	型號	重量比	m <sup>2</sup> 耗漆 (調勻混合)	待乾時間 (25°C)	說明
<b>1</b> 底漆	PU超密著單液透明漆 #100 優力香蕉水 PU-2	1 1	200 g/m <sup>2</sup>	30 分鐘	#240砂紙砂磨·底漆依肉身需求增加塗佈道數
<b>2</b> 面漆	優力超耐磨平光面漆 PX-75% 優力超耐磨硬化劑 PX-B	1 1	800 g/m <sup>2</sup>	隔日	以2個十字形刷塗或噴塗

### ★ 注意事項：

1. PU單液透明漆取料後，請立即密封上蓋，並近期內使用完畢此產品，以免變質。
2. 已稀釋過的PU單液透明漆，不可倒回原裝桶。
3. PU單液透明漆請勿搭配水油通用著色劑使用。若需修色，請搭配本公司油性色精配套著色。
4. 白色家具及白楓、白橡等淺色木材不適用PU單液透明漆，易產生變黃問題。
5. PU單液透明漆不適合拋光打蠟。