

塗裝參考 / 含油實木超耐磨砂紋地板 (高硬·高韌)

品名	型號	重量比	m ² 耗漆 (調勻混合)	待乾時間 (25°C)	說明	
1 首度	優力首度底漆	PU-113-A	3 1 微量	g/m ²	12 小時	間隔時間12小時 以上→ #280砂 紙砂磨
	優力首度底漆硬化劑	PU-113-B				
	環保無苯優力香蕉水	NT-3				
2 面漆	優力超耐磨砂紋平光面漆	PX-L-75% (細砂)	1 1	g/m ²	隔日	
	優力超耐磨硬化劑	PX-B				

★ 注意事項：

1. 優力首度底漆PU-K-211 可封油、封水、封單寧酸，防止木材風頭龜裂。若木材已吐油、吐水、表面潮濕，請用香蕉水擦拭乾淨再塗優力首度底漆
2. PU-K塗料系列不含八大有毒重金屬、甲醛、苯類(TVOC)、石棉、輻射等，達綠建材標準。
3. PU-K塗料系列具有良好的硬度，密著、耐刮、耐磨、耐黃、耐冷熱水等優異性能。
4. PU-K塗料系列適用於：白色、淺色木材及傢俱，或有耐黃要求專用。

塗裝參考 / 無油實木超耐磨砂紋地板 (高硬·高韌)

品名	型號	重量比	m ² 耗漆 (調勻混合)	待乾時間 (25°C)	說明
1 底漆 PU超密著單液透明漆 環保無苯優力香蕉水	#100 NT-3	1 0.5~0.8	g/m ²	12 小時	間隔時間12小時以上→ #280砂紙砂磨
2 面漆 優力超耐磨砂紋平光面漆 優力超耐磨硬化劑	PX-L-75% (細砂) PX-B	1 1	g/m ²	隔日	

★ 注意事項：

1. 優力首度底漆PU-K-211 可封油、封水、封單寧酸，防止木材風頭龜裂。若木材已吐油、吐水、表面潮濕，請用香蕉水擦拭乾淨再塗優力首度底漆
2. PU-K塗料系列不含八大有毒重金屬、甲醛、苯類(TVOC)、石棉、輻射等，達綠建材標準。
3. PU-K塗料系列具有良好的硬度，密著、耐刮、耐磨、耐黃、耐冷熱水等優異性能。
4. PU-K塗料系列適用於：白色、淺色木材及傢俱，或有耐黃要求專用。